

## CEHEGIN ROJO



### Kalkstein

mit Rekristallisationszonen

**Alter:** Trias

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,71 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

94,7 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

6,1 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Rotbraun, weiß/hell, Graubraun

**Fundort:**

Cehegin / Caravaca / Murcia  
Spanien

**Handelsnamen:**

CEHEGIN ROJO, CARAVACA, ROJO CEHEGIN

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

**INSK Nummer alt:**

7.3.21

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

0,1 Gew.-%

**Porosität:**

0,1 Vol.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de