

PLAIDT



Basalt

Basanit-Lava

Alter: Quartär

Gesteinsgruppe: Ergussgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,63 t/m³

Druckfestigkeit:

163 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

16 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz,

Fundort:

Plaidt/Koblenz

Deutschland

Handelsnamen:

PLAIDT, RHEIN. BASALTLAVA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

1,64 Gew.-%