

BIANCOSPINO



Marmor

Alter: Jura

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,71 t/m³

Druckfestigkeit:

133 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

133 MPa

Biegefestigkeit:

12,3 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

weiß/hell, Hellgrau, Beige

Fundort:

/ Carrara

Italien

Handelsnamen:

BIANCOSPINO, CARRARA BIANCOSPINO

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

81.2

INSK Nummer alt:

9.1.5

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,1 Gew.-%

Thermische Dehnung:

0,63 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de