

NORWEGIAN ROSE



Marmor

Alter: unbekannt

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,80 t/m³

Druckfestigkeit:

109,9-113,6 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

3,9-10,0 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rosa, weiß/hell, Graugrün Fein- bis mittelkörnig

Fundort:

Furuli/ Fauske

Norwegen

Handelsnamen:

NORWEGIAN ROSE, FURULI ROSE, NORDLAND-ROSE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

86.4

INSK Nummer alt:

9.4.9

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,15 Gew.-%

Thermische Dehnung:

0,41 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de