

## MEISSEN



### Granit

Alkaligranit

**Alter:** Oberkarbon

**Gesteinsgruppe:** Tiefengesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,65 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

130-150 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Mineralbestand

**Feldspat:**64%

**Quarz:**33%

**Biotit-Glimmer:**3%

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Rot, Mittelkörnig

**Fundort:**

Meißen

Deutschland

**Handelsnamen:**

MEISSEN, ROSE DE SAXE, RIESENSTEIN

**Verfügbarkeit:**

Nicht mehr im Abbau. Früher von großer Bedeutung.

**INSK Nummer:**

3.1

**INSK Nummer alt:**

2.1.10

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.