

MUSTAFA KEMALPASA



Marmor

Alter: Mesozoikum

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,74 t/m³

Druckfestigkeit:

65,7 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

50,8 MPa

Biegefestigkeit:

5,3 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Calcit: 91,86%

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

weiß/hell, Feinkörnig

Fundort:

Sogucak / Mustafa-Kemal-Pasa / Bursa
Türkei

Handelsnamen:

MUSTAFA KEMALPASA, KEMAL PASCHA, WHITE KING,
MUSTAFAKEMALPASCHA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

81.16

INSK Nummer alt:

9.1.2

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,20 Gew.-%

Porosität:

0,40 Vol.-%