

## VERDE SERRANO



### Serpentinit

**Alter:** Mesozoikum

**Gesteinsgruppe:** Metamorphe Gesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nur bedingt haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,61 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

332 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

284 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Grün,

**Fundort:**

Pelo Malo/ Villa Clara

Cuba

**Handelsnamen:**

VERDE SERRANO, SERRANO VERDE

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

59.4

**INSK Nummer alt:**

10.5.17

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Einzelne Mineralbestandteile sind nicht dauerhaft säurebeständig!

**Porosität:**

1,44 Vol.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de