

NEXÖ



Sandstein

Alter: Kambrium

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Feinschliff möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,65 t/m³

Druckfestigkeit:

>100 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

>10 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, Mittelkörnig

Fundort:

Neksö/ Bornholm

Dänemark

Handelsnamen:

NEXÖ, NEKSÖ

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

91.6

INSK Nummer alt:

6.3.18

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.