

## DAKOTA RED



### Granit

**Alter:** Präkambrium

**Gesteinsgruppe:** Tiefengesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,69 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

159 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

13,1 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Rosa, Blaugrau, RotbraunMittelkörnig

**Fundort:**

Milbank/ S-Dakota

USA

**Handelsnamen:**

DAKOTA RED, MAHOGANY DAKOTA, DAKOTA MAHOGANY, CARNELIAN GRANITE, AMERICAN MAHOGANY

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

1.8

**INSK Nummer alt:**

2.1.40

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,12 Gew.-%