

EMPERADOR OSCURO



Kalkstein

tektonische Brekzie

Alter: Kreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,71-2,73 t/m³

Druckfestigkeit:

195-198 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

12,2 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Braun, Beige

Fundort:

Bunol / Valencia

Spanien

Handelsnamen:

EMPERADOR OSCURO, RAMONA, EMPERADOR SCURO, EMPERADOR MARRON, MARRON IMPERIAL

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

78.7

INSK Nummer alt:

6.1.59

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,28 Gew.-%

Porosität:

1,20 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de