

KIRCHEVIT



Sandstein

kieselig gebunden

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Feinschliff möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,65 t/m³

Druckfestigkeit:

132 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

104 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, Mittelkörnig

Fundort:

Lesidren/ Jablanica
Bulgarien

Handelsnamen:

KIRCHEVIT

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

90.20

INSK Nummer alt:

6.3.19

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

unbekannt

Wasseraufnahme:

1,80 Gew.-%

Porosität:

1,40 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de