

MAHARADJA



Gneis

Paragneis

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,74-2,78 t/m³

Druckfestigkeit:

218 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

14 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Graugrün, Hellgrau Mittelkörnig

Fundort:

Kuppam/Bangalore

Indien

Handelsnamen:

MAHARADJA, KUPPAM GREEN, PRADESH GREY, MULTICOLOR GREEN, VERDE MARINA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

10.3.28

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,24 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de