

BALTIC RED



Granit

Rapakivi-Granit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,58 t/m³

Druckfestigkeit:

179 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

10,9 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Alkalifeldspat:52%

Plagioklas:11%

Quarz:36%

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rot, DunkelgrauGrobkörnig

Fundort:

Sippola,Ruotila / Anjalankoski / n´ Kotka
Finnland

Handelsnamen:

BALTIC RED, BALTIK ROT, KARELIA RED

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

19.4

INSK Nummer alt:

3.3.3

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,24 Gew.-%