

## PERLINO ROSATO



### Kalkstein

Mikrit

**Alter:** Unterkreide

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,69-2,71 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

175-177 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

12,4 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Rosa,

**Fundort:**

Asiago / Verona

Italien

**Handelsnamen:**

PERLINO ROSATO, ROSA PERLINO, PINK PERLINO

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

**INSK Nummer:**

65.10

**INSK Nummer alt:**

7.5.43

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

0,11-0,13 Gew.-%

**Thermische Dehnung:**

0,85 mm/m/100K