

ASIAGO BIANCO



Kalkstein

Stylolithenkalk

Alter: Unterkreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,7 t/m³

Druckfestigkeit:

185 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

128 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige,

Fundort:

Asiago / Trento

Italien

Handelsnamen:

ASIAGO BIANCO, PERLA BIANCO, ASIAGO PERLA MARINA, PERLINO BIANCO

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

72.4

INSK Nummer alt:

8.6.1

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!