

CRESTAROSA PLAVIS



Marmor

Halbmarmor

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,7 t/m³

Druckfestigkeit:

145 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

108 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, weiß/hell, Rosa

Fundort:

Sappada / Auronzo
Italien

Handelsnamen:

CRESTAROSA PLAVIS, ROSA PLAVIS

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

64.16

INSK Nummer alt:

7.5.7

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!