

PALISSANDRO MISTO



Marmor

Dolomitmarmor

Alter: Paläozoikum

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,81 t/m³

Druckfestigkeit:

170 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

168 MPa

Biegefestigkeit:

30,2 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Braun, Hellgrau Feinkörnig

Fundort:

Crevoladossola/ Domodossola
Italien

Handelsnamen:

PALISSANDRO MISTO, PALISSANDRO NUVOLATO

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

85.1

INSK Nummer alt:

9.4.13

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,15 Gew.-%