


LORENZREUTH



Tonalit

Redwitzit

Alter: Oberkarbon

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,73 t/m³

Druckfestigkeit:

207 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

15,7 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Dunkelgrau, Mittelkörnig

Fundort:

Lorenzreuth/ Marktredw.

Deutschland

Handelsnamen:

LORENZREUTH, SEUSSEN

Verfügbarkeit:

Nicht mehr im Abbau. Früher von großer Bedeutung.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

4.2.1

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,47 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de