

## WREXEN GELB



### Sandstein

Buntsandstein

**Alter:** Trias

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Keine Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

~2,3 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

55-66 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige, Mittelkörnig

**Fundort:**

Wrexen/ Diemelstadt  
Deutschland

**Handelsnamen:**

WREXEN GELB, EGGESANDSTEIN, WREXENER SANDSTEIN

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

91.9

**INSK Nummer alt:**

6.3.27

**Eignung als Bodenbelag:**

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.