

NAMAQUA ARBESCATO



Marmor

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,70 t/m³

Druckfestigkeit:

151 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

2,01 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

weiß/hell, Hellgrau, SchwarzFeinkörnig

Fundort:

Zandkraal/ Vanrhynsdorp

Republik Südafrika

Handelsnamen:

NAMAQUA ARBESCATO, ZANDKRAAL ARABESCATO, JUMAQUA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

83.1

INSK Nummer alt:

9.2.8

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,2 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de