

## ROSSO ALHAMBRA



### Kalkstein

Kramenzelkalk

**Alter:** Oberdevon

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,699 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

106,5 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

88 MPa

**Biegefestigkeit:**

15,2 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Mineralbestand

**Calcit:**95,66%

**Dolomit:**0,23%

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Rot, weiß/hell, Hellgrau

**Fundort:**

Stua di Ramaz / Tolmezzo

Italien

**Handelsnamen:**

ROSSO ALHAMBRA, ROSA ALHAMBRA

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

**INSK Nummer alt:**

7.3.26

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

0,093 Gew.-%

**Thermische Dehnung:**

0,18 mm/m/100K

**EModul:**

78,12 GPa