

ALPININA MARRON



Kalkstein

Stylolithenkalk

Alter: Jura

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,696 t/m³

Druckfestigkeit:

115,0 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

96,2 MPa

Biegefestigkeit:

18,3 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Braun, weiß/hell

Fundort:

Alvados + Monsanto + Porto de Mos + Fatima / Leiria
Portugal

Handelsnamen:

ALPININA MARRON

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,18 Gew.-%

Porosität:

0,48 Vol.-%

Thermische Dehnung:

0,43 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Calcit:100%

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de