

ALICANTE ROJO



Kalkstein

Alter: Tertiär

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,71 t/m³

Druckfestigkeit:

96,5 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

8,9 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rot, weiß/hell

Fundort:

b. Monovar + Novelda / Alicante
Spanien

Handelsnamen:

ALICANTE ROJO, ROSSO ALICANTE, ROJO ALICANTE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

64.7

INSK Nummer alt:

7.4.22

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,1 Gew.-%

Porosität:

0,3 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de