

## PORFIDO VAL CEMBRA



### Rhyolit

**Alter:** Perm

**Gesteinsgruppe:** Ergussgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,54 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

283,0 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

24,3 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Graubraun, Braun

**Fundort:**

Lavis / Trentino  
Italien

**Handelsnamen:**

PORFIDO VAL CEMBRA, PORFIDO DI TRENTO

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

34.2

**INSK Nummer alt:**

5.1.19

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

7,65 Gew.-%

**Thermische Dehnung:**

0,30 mm/m/100K

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de