

ERMIONI RED BROWN



Kalkstein

mit Stylolithen

Alter: Mesozoikum

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,71 t/m³

Druckfestigkeit:

97,5 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

15,8 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Calcit:94%

Quarz:4%

Sonstige:2%

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun,

Fundort:

Ermioni / Argolida

Griechenland

Handelsnamen:

ERMIONI RED BROWN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,14 Gew.-%