

## PAYOLLE IRISE



### Kalkstein

Kramenzelkalk

**Alter:** Devon

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,6-2,7 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

90-100 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Rosa, Graugrün

**Fundort:**

Espladet/ St.-Marie-de-Campan  
Frankreich

**Handelsnamen:**

PAYOLLE IRISE, CAMPAN VERT

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

**INSK Nummer:**

**INSK Nummer alt:**

8.1.35

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Porosität:**

0,3-0,5 Vol.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de