

THÜSTER STEIN



Kalkstein

Serpulitkalk

Alter: Unterkreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Feinschliff möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,08 t/m³

Reindichte:

2,71

Druckfestigkeit:

25 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

7 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige,

Fundort:

Thüste/ Salzhemmendorf / Hildesheim
Deutschland

Handelsnamen:

THÜSTER STEIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

74.3

INSK Nummer alt:

6.5.26

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

6,35 Gew.-%

Porosität:

23,4 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de