

BUXY BLEU



Kalkstein

Bioklastenkalk

Alter: Jura

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Mattglanz erzielbar.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,2-2,5 t/m³

Druckfestigkeit:

80-130 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

11-14 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Graubraun,

Fundort:

Buxy/ Chalon-sur-Saone

Frankreich

Handelsnamen:

BUXY BLEU, BUXY BAYADERE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

67.26

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Porosität:

1-3 Vol.-%

EModul:

53-57 GPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de