

KLEINZIEGENFELD



Dolomitstein

Schwammriffdolomit

Alter: Jura

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Mattglanz erzielbar.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,47-2,53 t/m³

Druckfestigkeit:

125-144 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

115 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Graubraun, Beige

Fundort:

Kleinziegenfeld / Bamberg
Deutschland

Handelsnamen:

KLEINZIEGENFELD

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

67.2

INSK Nummer alt:

8.2.10

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,5-0,8 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de