

ROSA CHAMPAGNE



Marmor

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,73 t/m³

Druckfestigkeit:

69 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

17,5 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rosa, DunkelgrauMittelkörnig

Fundort:

Cachoeira de Itapemirim (ES)
Brasilien

Handelsnamen:

ROSA CHAMPAGNE, PINK CHAMPAGNE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

86.13

INSK Nummer alt:

9.4.51

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,01 Gew.-%

Porosität:

0,02 Vol.-%

Thermische Dehnung:

0,32 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de