

GHADEER



Granit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,66 t/m³

Druckfestigkeit:

172 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

16 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Braun, Mittelkörnig

Fundort:

Najran/ N-Yemen

Saudi-Arabien

Handelsnamen:

GHADEER, NAJARAN BROWN, HAVANNA BROWN, NAYARIN BROWN, NAJARAN BROWN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

6.1

INSK Nummer alt:

2.6.1

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Thermische Dehnung:

0,80 mm/m/100K