

BAUMBERGE



Kalksandstein

Alter: Oberkreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Feinschliff möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,18 t/m³

Druckfestigkeit:

50 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

11 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige, Feinkörnig

Fundort:

Westerberg / Nottuln / Coesfeld
Deutschland

Handelsnamen:

BAUMBERGE, BAUMBERGER KALKSANDSTEIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

95.18

INSK Nummer alt:

6.2.37

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

6,4 Gew.-%