

## SERIZZO ANTIGORIO



### Gneis

Paragneis

**Alter:** Paläozoikum

**Gesteinsgruppe:** Metamorphe Gesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Nur Mattglanz erzielbar.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,657 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

171,4 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

171,0 MPa

**Biegefestigkeit:**

16,8 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Hellgrau,

**Fundort:**

Premia, Crodo uaO.

Italien

**Handelsnamen:**

SERIZZO ANTIGORIO

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

48.2

**INSK Nummer alt:**

10.3.20

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,375 Gew.-%

**Thermische Dehnung:**

0,58 mm/m/100K

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de