

## ABBOUD



### Granit

**Alter:** Präkambrium

**Gesteinsgruppe:** Tiefengesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,64 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

208 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

19,2 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Rotbraun, RosaMittelkörnig

**Fundort:**

An Najuf/ Najran/ N-Yemen  
Saudi-Arabien

**Handelsnamen:**

ABBOUD, HAVANA ROT, VIOLETTA, NAJLAN RED, NAJARAN RED

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

3.3

**INSK Nummer alt:**

2.1.43

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,21 Gew.-%

**Porosität:**

0,55 Vol.-%

**Thermische Dehnung:**

0,75 mm/m/100K

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de