

## EIBELSTADT



### Kalkstein

Muschelkalk

**Alter:** Trias

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Nur Mattglanz erzielbar.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,52 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

66,4 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

7-9 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Braun, Gelb

**Fundort:**

Eibelstadt, so' Würzburg,  
Deutschland

**Handelsnamen:**

EIBELSTADT

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

66.1

**INSK Nummer alt:**

7.6.1

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

1,03 Gew.-%