

## BUIXCARRO CREMA



### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Gelb, weiß/hell, Rotbraun

**Fundort:**

Barcheta / Jativa / Valencia  
Spanien

**Handelsnamen:**

BUIXCARRO CREMA, FLORIDA CREMA, CREMA VALENCIA

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

### Kalkstein

**Alter:** Kreide

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

**INSK Nummer:**

65.2

**INSK Nummer alt:**

7.5.25

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,71 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

72,9 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

12,9 MPa

**Wasseraufnahme:**

0,09 Gew.-%

**Porosität:**

0,23 Vol.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de