

GEREUTH



Sandstein

R

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,01 t/m³

Druckfestigkeit:

37 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

2,1 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Gelb, Grobkörnig

Fundort:

Gereuth/ Ebern

Deutschland

Handelsnamen:

GEREUTH, SCHLOSS-SANDSTEIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

93.15

INSK Nummer alt:

6.2.1

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

6,2 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de