

TOURNAI NOIR



Kalkstein

Alter: Unterkarbon

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,665 t/m³

Druckfestigkeit:

217,4 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

21,9 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz,

Fundort:

Vaulx / Tournai
Belgien

Handelsnamen:

TOURNAI NOIR, TOURNAI SCHWARZ

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

61.7

INSK Nummer alt:

7.1.26

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Porosität:

0,67 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de