

VILHONNEUR



Kalkstein

Oolit
Alter: Jura
Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:
Nur Mattglanz erzielbar.

Politurhaltbarkeit:
unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:
2,2-2,4 t/m³

Druckfestigkeit:
45-65 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:
MPa

Biegefestigkeit:
6-9 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:
Beige,

Fundort:
Vilhonneur / Angouleme (Charente)
Frankreich

Handelsnamen:
VILHONNEUR

Verfügbarkeit:
Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:
72.24

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:
Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:
Das Gestein ist säureempfindlich!

Porosität:
8-12 Vol.-%

EModul:
26-30 GPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de