

## CLERIS CHARENTENAY



### Kalkstein

Oolit

Alter: Jura

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

unbekannt

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

1,80-1,90 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

weiß/hell,

**Fundort:**

Charentenay / Bourgogne  
Frankreich

**Handelsnamen:**

CLERIS CHARENTENAY

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

**INSK Nummer alt:**

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Porosität:**

30-35 Vol.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de