

BRONCEADO SIERRA ELVIRA



Kalkstein

Alter: Jura

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,72 t/m³

Druckfestigkeit:

84,9 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

25,9 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Braun, weiß/hell, Rotbraun

Fundort:

Atarfe / Granada
Spanien

Handelsnamen:

BRONCEADO SIERRA ELVIRA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

66.23

INSK Nummer alt:

7.6.26

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Porosität:

0,14 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de