

## CHEROKEE WHITE



### Marmor

**Alter:** Kambrium

**Gesteinsgruppe:** Metamorphe Gesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,714 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

64,4 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

9,41 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

weiß/hell, HellgrauMittelkörnig

**Fundort:**

Tate / Pickens County / Georgia  
USA

**Handelsnamen:**

CHEROKEE WHITE

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

**INSK Nummer:**

**INSK Nummer alt:**

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

0,09 Gew.-%