

## DANBY IMPERIAL



### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

weiß/hell, Braunfeinkörnig

**Fundort:**

Danby / Rutland / Vermont  
USA

**Handelsnamen:**

DANBY IMPERIAL, VERMONT MARBLE, IMPERIAL DANBY,  
EUREKA CALACATTA DANBY

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

### Marmor

**Alter:** Ordovizium

**Gesteinsgruppe:** Metamorphe Gesteine

**INSK Nummer:**

81.15

**INSK Nummer alt:**

9.4.57

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,66 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

76,3 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

16,4 MPa

**Wasseraufnahme:**

0,18 Gew.-%

**Thermische Dehnung:**

0,79 mm/m/100K

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de