

## CARRARA BIANCO UNITO "B"



### Marmor

**Alter:** Jura

**Gesteinsgruppe:** Metamorphe Gesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,71 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

133 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

133 MPa

**Biegefestigkeit:**

12,3 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

weiß/hell, Feinkörnig

**Fundort:**

/ Carrara

Italien

**Handelsnamen:**

CARRARA BIANCO UNITO "B"

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

81.2

**INSK Nummer alt:**

9.1.5

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

0,1 Gew.-%

**Thermische Dehnung:**

0,63 mm/m/100K

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de