

## PENTELI GREEN



### Marmor

**Alter:** Jura

**Gesteinsgruppe:** Metamorphe Gesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,71 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

114 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

19,6 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

weiß/hell, GraugrünMittelkörnig

**Fundort:**

Penteli /Athen

Griechenland

**Handelsnamen:**

PENTELI GREEN, DIONISSOS PENTELI, PENTELIKON

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

88.18

**INSK Nummer alt:**

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

0,11 Gew.-%