


SALVALEON



Granit

Alter: Karbon

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,57 t/m³

Druckfestigkeit:

60 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

4,7 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige, Mittelkörnig

Fundort:

Salvaleon/ s' Badajoz
Spanien

Handelsnamen:

SALVALEON, PALACIOS GUILT GRANITE, DORADO
PALACIOS

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

8.8

INSK Nummer alt:

2.3.29

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,22 Gew.-%

Porosität:

1,46 Vol.-%

Thermische Dehnung:

0,89 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de