

## PILLARGURI RUST



### Phyllit

**Alter:** Ordovizium

**Gesteinsgruppe:** Metamorphe Gesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich, aber unüblich.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,79 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

218,3 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

230,4 MPa

**Biegefestigkeit:**

48,6 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Dunkelgrau, Graubraun

**Fundort:**

Pillarguri/ Otta  
Norwegen

**Handelsnamen:**

PILLARGURI RUST, OTTA PHYLLIT

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

56.2

**INSK Nummer alt:**

10.2.3

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,19 Gew.-%