

## LITORINA



### Kalkstein

Riffkalk

**Alter:** Silur

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Eine durchgängige Politur ist nicht erzielbar.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,61 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

82 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

9,3 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige,

**Fundort:**

Transtad / Siljan / Gotland  
Schweden

**Handelsnamen:**

LITORINA, KAPPELSHAMN

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

73.7

**INSK Nummer alt:**

8.1.16

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

1,1 Gew.-%