


G3701



Gabbro

Alter: ?

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

3,04 t/m³

Druckfestigkeit:

121,3 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

13,5 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz, Fein- bis mittelkörnig

Fundort:

Huashan / nördlich Jinan / Prov. Shandong
China

Handelsnamen:

G3701, JINAN BLACK, JINAN QING, G301, GC004

Verfügbarkeit:

Es ist nicht bekannt, ob das Gestein derzeit abgebaut wird.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,014 Gew.-%