

HARAR PINK



Granit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,65 t/m³

Druckfestigkeit:

>150 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

>12 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, Mittelkörnig

Fundort:

Harar/Dire Dawa
Äthiopien

Handelsnamen:

HARAR PINK

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

3.11

INSK Nummer alt:

2.2.45

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.